

Лист Технической Информации

Момент Эпоксилин DUO



Упаковка:
Коробка 2*25г
Коробка 2*50г

- Описание:** Активный, двухкомпонентный, не содержащий растворителя клей на эпоксидной основе.
- Область применения:** Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т.д.
- Инструкции по использованию:**
- **Подготовка поверхности:** Соединяемые поверхности должны быть сухими, свободны от пыли и масел. При возможности сделайте поверхности шероховатыми.
 - **Подготовка продукта:** Отрезать равные части от каждого компонента. Соединить отрезанные части друг с другом и размять до однородного состояния.
 - **Применение продукта:** Нанести полученный состав на поверхности. При необходимости, придать клеевому составу необходимую форму. Максимальное время использования составляет 4 минуты после смешивания (при 20-25 °С).
 - **Время фиксации:** Соединенные части можно использовать через 15 минут после склеивания (при 20-25 °С).

- Время затвердевания:** Сильный удар выдерживается через 2 часа после склеивания (при 20-25 °С), когда клей достигает прочности 10 Н/мм².
Затвердевание можно ускорить путем увеличения температуры (до 70 °С).
При температуре ниже 15 °С затвердевание замедляется.

Характеристика затвердевшего клея:

- Цвет:** Серый
- Рабочая температура эксплуатации:** В целом может эксплуатироваться при температуре от -30 до +150 °С.
Соединенные части под высоким давлением не должны подвергаться воздействию температуры выше 60 °С.
- Прочность на сдвиг: (EN 1465)** Прим. 11 Н/мм² (24 ч., 23 °С, сталь/сталь)

- Прочие свойства:** Клей не сокращается и не растягивается при затвердевании.
Затвердевший клей можно шлифовать, полировать, сверлить, подвергать механической обработке и наносить на него покрытие.
Показывает хорошую устойчивость к воде, маслам и обычным растворителям.

- Условия хранения:** Продукт должен храниться при температуре от минус 20°С до плюс 30 °С.

- Время хранения:** 24 месяца при хранении закрытым в упаковке производителя при указанных условиях.
По истечении этого времени продукт может быть пригодным для использования, но рекомендуется провести его проверку или проконсультироваться с нашим Техническим сервисом.

Внимание:

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности. Информация основана на уровне наших знаний на настоящий момент. Она представлена добросовестно, но не дает гарантию на какие-либо конкретные свойства. Пользователи должны самостоятельно проверять, есть ли какие-либо условия, требующие дополнительной информации или защиты, и требуется ли дополнительное уточнение представленных здесь данных.

